

Мастики Döcke PIE для гибкой черепицы

1. Описание продукции.

Мастика Döcke PIE для гибкой черепицы – состав на основе модифицированного битума, органического растворителя, пластификатора и наполнителя. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

2. Назначение.

Герметизация нахлестов и мест примыкания битумной черепицы, ендового и подкладочного ковров.

3. Особенности.

- Высокая клеящая способность.
- Густая консистенция.



4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Время высыхания одного слоя, при температуре 20 °С, час (не более)	24
2	Массовая доля нелетучих веществ, % (не менее)	60
3	Температура размягчения сухого остатка, °С (не менее)	100
4	Прочность сцепления с металлом, МПа (не менее)	0,5
5	Прочность сцепления с бетоном, МПа (не менее)	0,5
6	Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе (не более)	0,4
7	Гибкость на брусе $\Gamma=5$ мм, при температуре -15 °С	трещин нет
8	Средний расход, кг/м ²	0,1

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт. (нетто), кг	0,33
2	Вес 1 шт. (брутто), кг	0,39
3	Объем 1 шт., л	0,29
4	Кол-во в упаковке, шт.	12
5	Вес 1 упаковки (брутто), кг	4,68
6	Габариты упаковки ДхШхВ, мм	215х160х255
7	Кол-во на поддоне, шт.	1440
8	Вес поддона (брутто), кг	561,6

№ п/п	Наименование	Объем 1 шт., л	Вес 1 шт. (нетто), кг	Вес 1 шт. (брутто), кг	Кол-во в упаковке, шт.	Вес 1 упаковки (брутто), кг	Кол-во упаковок на поддоне, шт.	Вес поддона (брутто), кг
1	Мастика для гибкой черепицы 10,8 кг	10	10,8	12,1	1	12,1	50	605
2	Мастика для гибкой черепицы 5,1 кг	5	5,1	5,4	4	21,6	30	648
3	Мастика для гибкой черепицы 0,33 кг	0,29	0,33	0,39	12	4,68	120	561,6

6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно осуществляться только в заводской упаковке производителя. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов и открытых источников огня.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -30 °С и не выше +50 °С.
- При хранении необходимо избегать попадания влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение изделий запрещается в жилых помещениях и в комнатах с продуктами питания.
- Хранение изделий должно осуществляться в недоступном для детей месте.
- Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца для упаковки 0,33 кг и 36 месяцев для упаковок 5,1 кг и 10,8 кг.